

RIGICORE WOOD II

CONSTRUCTION / CONSTRUCTION / COSTRUZIONE / CONSTRUCTIE / KONSTRUKTION / CONSTRUCCIÓN

TOTAL THICKNESS / EPAUSSEUR TOTALE / SPESSORE / TOTALE DIKTE / TOTAL DICKE / ESPESOR

WEAR LAYER / COUCHE D'USURE / STRATO D'USURA / SLIJTLAG / NUTZSCHICHT / CAPA DE DESGASTE

UTILIZATION CLASS / CLASSE D'USAGE / CLASSE D'UTILIZZO / GEBRUIKERSKLASSE / STRAPAZIERKLASSE / CLASE DE UTILIZACIÓN EN 16511 - EN ISO 10582

COATING / PROTECTION / RIVSTIMENTO / BESCHERMING / BESCHICHTUNG / REVESTIMIENTO

EMBOSSING / STRUCTURE / STRUTTURA / STRUCTUUR / STRUKTUR / ESTRUCTURA

BEVELLED / BISEAUTÉ / BISELLATURA / V-GROEF / ABGESCHRÄGT / BISELADO

PLANK SIZE / DIMENSIONS DE LA LAME / DIMENSIONI / AFMETING PER PANEEL / ABMESSUNG DER DIELEN / TAMAÑO DE LAMA

CARTON PACKING / EMBALLAGES EN CARTON / SCATOLE / KARTONNEN VERPAKKING / KARTONVERPACKUNG / EMBALAJE DE CARTÓN

PALLET PACKING / BOÎTES PAR PALETTE / NR SCATOLE À PALETTA / DOZEN PER PALLET / VERPACKUNG AUF PALETTE / EMBALAJE DE PALÉ

IMPACT SOUND REDUCTION / RÉDUCTION DU BRUIT D'IMPACT / RIDUZIONE DEL RUMORE DA CALPESTIO / IMPACT GELUIDVERMINDERING / AUSWIRKUNG KLANG REDUCTION / REDUCCIÓN DE RUIDOS POR IMPACTO EN ISO 717-2

CASTOR CHAIR RESISTANCE / ESSAI DE LA CHAISE À ROULETTES / PROVA CON POLTRANA A ROTELLE / ROLWEERSTAND BUREAUSTOEL / STUHLROLLENWIDERSTAND / RESISTENCIA A LA RUDA DE LAS SILLAS EN ISO 4918 EN 425

MICRO-SCRATCH RESISTANCE / RÉSISTANCE AUX MICRO-RAYURES / RESISTENZA AI MICRO-GRAFFI / MICRO-KRASBESTENDIGHEID / MIKROKRATZWIDERSTAND / RESISTENCIA A LAS MICRO-RAYADURAS EN 16094

ELECTROSTATIC PERFORMANCE / POTENTIEL DE CHARGE ELECTROSTATIQUE / POTENZIALE DI CRICA ELETTROSTATICA / ELECTROSTATISCHE EIGENSCHAPPEN / ELEKTROSTATISCHE EIGENSCHAFT / RENDIMIENTO ELECTROSTÁTICO EN 1815

SLIP RESISTANCE / ANTIDÉPARANT / RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO / SLIPWEERSTAND / RUTSCHFESTIGKEIT / RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO DIN 51130

WEAR RESISTANCE / RÉSISTANCE D'USURE / RESISTANCE ALL'USURA / SLIJTVASTHEID / VERSCHLEISSBESTÄNDIGKEIT / RESISTENCIA AL DESGASTE EN 660-2

RESIDUAL INDENTATION / POINÇONNEMENT RÉMANENT / SENSIBILITÀ DI IMPRESSIONE / INDRUKGEVOELIHEID / RESTEINDRUCK / MARGEN RESIDUAL EN ISO 24343-1

DIMENSIONAL STABILITY / STABILITÉ DIMENSIONELLE / STABILITÀ DIMENSIONALE / DIMENSIONALE STABILITEIT / DIMENSIONSSTABILITÄT / ESTABILIDAD DIMENSIONAL EN 434

FIRE RATING / CLASSIFICATION AU FEU / CLASSIFICAZIONE AL FUOCO / BRANDKLASSE / BRANDKLASSE / CLASIFICACIÓN DE RESISTENCIA AL FUEGO EN ISO 9239-1

FORMALDEHYDE EMISSION / EMISSION DE FORMALDEHYDE / EMISSIONE DI FORMALDEIDE / FORMALDEHYDE EMISSIE / FORMALDEHYD-EMISSION / EMISIÓN DE FORMALDEHÍDO EN 717-1

THERMAL RESISTANCE / RÉSISTANCE THERMIQUE / RESISTENZA TERMICA / THERMISCHE WEERSTAND / WÄRMEBESTÄNDIGKEIT / RESISTENCIA TERMICA EN 12524

WARRANTY FOR DOMESTIC-COMMERCIAL USE / PÉRIODE DE GARANTIE USAGE DOMESTIQUE-COMMERCIAL / GARANZIA PER USO DOMESTICO COMMERCIALE / GARANTIEPERIODE HUISHOUDELIJK-COMMERCIEEL GEBRUIK / GARANTIE FÜR PRIVATEGEBRAUCH - KOMMERZIELN GEBRAUCH / GARANTÍA PARA USO DOMÉSTICO - COMERCIAL

* VALID FOR COMMERCIAL USE AS DESCRIBED BY CLASS 33

	RIGICORE CLICK 5.0 CLASSIC PLANK
	4.0 MM RIGICORE + 1 MM IXPE
	5.0 MM
	0.3 MM
	CLASS 33
	ANTIBACTERIAL ANTISCRATCH PU-GUARD
	NATURAL
	YES
	178 X 1219 MM
	2.17 M ² 10 PLANKS
	50 PACKS / 955 KG / PALLET
	21 dB
	PASS
	MSR-A2
	< 2 KV
	R10
	GROUP T
	0.05 MM
	≤ 0.05%
	BFL-S1
	CLASS E1
	0.0160 m ² .K/W
	15 YEARS / 5 YEARS*