

TACKY LOOSE LAY 5.0 **STONE XL**

CONSTRUCTION / CONSTRUCTION / COSTRUZIONE / CONSTRUCTIE / KONSTRUKTION / CONSTRUCCIÓN	TACKY LOOSE LAY 5.0 STONE XL
TOTAL THICKNESS / EPAUSSEUR TOTALE / SPESSORE / TOTALE DIKTE / TOTAL DICKE / ESPESOR	5.0 MM SOLID VINYL
WEAR LAYER / COUCHE D'USURE / STRATO D'USURA / SLIJTLAG / NUTZSCHICHT / CAPA DE USO	5.0 MM
UTILIZATION CLASS / CLASSE D'USAGE / CLASSE D'UTILIZZO / GEBRUIKERSKLASSE / STRAPAZIERKLASSE / CLASE DE UTILIZACIÓN	CLASS 33 CLASS 42
COATING / PROTECTION / RIVSTIMENTO / BESCHERMING / BESCHICHTUNG / REVESTIMIENTO	ANTISCRATCH PU-GUARD
EMBOSSING / STRUCTURE / STRUTTURA / STRUCTUUR / STRUKTUR / RELIEVE	CONCRETE
BEVELLED / BISEAUTÉ / BISELLATURA / V-GROEF / ABGESCHRÄGT / BISELADO	YES
PLANK SIZE / DIMENSIONS DE LA LAME / DIMENSIONI / AFMETING PER PANEEL / ABMESSUNG DER DIELEN / TAMAÑO DE LAMA	457 X 914 MM
CARTON PACKING / EMBALLAGES EN CARTON / SCATOLE / KARTONNEN VERPAKKING / KARTONVERPACKUNG / EMBALAJE DE CARTÓN	1.672 M ² 4 TILES
PALLET PACKING / BÔÎTES PAR PALETTE / NR SCATOLE À PALETTA / DOZEN PER PALLET / VERPAKKUNG AUF PALETTE / EMBALAJE DE PALÉ	60 PACKS / 999.6 KG / PALLET
IMPACT SOUND REDUCTION / RÉDUCTION DU BRUIT D'IMPACT / RIDUZIONE DEL RUMORE DA CALPESTIO / IMPACT GELUIDVERMINDERING / AUSWIRKUNG KLANG REDUCTION / REDUCCION DEL IMPACTO SONORO	8 dB
CASTOR CHAIR RESISTANCE / ESSAI DE LA CHAISE À ROULETTES / PROVA CON POLTRANA A ROTELLE / ROLWEERSTAND BUREAUSTOEL / STUHLROLLENWIDERSTAND / RESISTANCIA A LA RUEDA DE LAS SILLAS	PASS
MICRO-SCRATCH RESISTANCE / RÉSISTANCE AUX MICRO-RAYURES / RESISTENZA AI MICRO-GRAFFI / MICRO-KRASBESTANDIGHEID / MIKROKRATZWIDERSTAND / RESISTENCIA A MICRO-RASGUÑOS	MSR-BI
ELECTROSTATIC PERFORMANCE / POTENTIEL DE CHARGE ELECTROSTATIQUE / POTENZIALE DI CRICA ELETTROSTATICA / ELECTROSTATISCHE EIGENSCHAPPEN / ELEKTROSTATISCHE EIGENSCHAFT / RENDIMIENTO ELECTROSTÁTICO	< 2 KV
SLIP RESISTANCE / ANTIDÉPARANT / RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO / SLIPWEERSTAND / RUTSCHFESTIGKEIT / RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO	R10
WEAR RESISTANCE / RÉSISTANCE D'USURE / RESISTANCE ALL'USURA / SLIJTVASTHEID / VERSCHLEISSBESTÄNDIGKEIT / RESISTANCIA AL DESGASTE	GROUP T
RESIDUAL INDENTATION / POINÇONNEMENT RÉMANENT / SENSIBILITÀ DI IMPRESSIONE / INDRUKGEVOELIHEID / RESTEINDRUCK / MARGEN RESIDUAL	PASS
DIMENSIONAL STABILITY / STABILITÉ DIMENSIONELLE / STABILITÀ DIMENSIONALE / DIMENSIONALE STABILITEIT / DIMENSIONSSTABILITÄT / ESTABILIDAD DIMENSIONAL	≤ 0,10%
FIRE RATING / CLASSIFICATION AU FEU / CLASSIFICAZIONE AL FUOCO / BRANDKLASSE / BRANDKLASSE / CLASIFICACIÓN DE RESISTENCIA AL FUEGO	BFL-S1
FORMALDEHYDE EMISSION / EMISSION DE FORMALDEHYDE / EMISSIONE DI FORMALDEIDE / FORMALDEHYDE EMISSIE / FORMALDEHYG-EMISSION / EMISIÓN DE FORMALDEHÍDO	CLASS E1
WARRANTY FOR DOMESTIC USE / PÉRIODE DE GARANTIE USAGE DOMESTIQUE / GARANZIA PER USO DOMESTICO / GARANTIEPERIODE HUISHOUDELIJK GEBRUIK / GARANTIE FÜR PRIVATEGEBRAUCH / GARANTÍA PARA USO DOMESTICO	25 YEARS
WARRANTY FOR COMMERCIAL USE / PÉRIODE DE GARANTIE USAGE COMMERCIAL / GARANZIA PER USO COMMERCIALE / GARANTIEPERIODE COMMERCIEEL GEBRUIK / GARANTIE FÜR KOMMERZIELLEN GEBRAUCH / GARANTÍA PARA USO COMMERCIAL	10 YEARS